

PROTERM (White Shield)

IMPERMEABILIZANTE Y RECUBRIMIENTO PARA POLIURETANO Y LAMINA

DESCRIPCION

PROTERM (White Shield)

Es un recubrimiento protector, fabricado con polímeros acrílicos de alta calidad que le dan a la película una excelente flexión aun a bajas temperatura y una gran resistencia a la intemperie.

USOS

PROTERM (White Shield)

Es un recubrimiento diseñado especialmente para proteger techos que se encuentran estructuralmente sanos, con o sin aislamiento de espuma de poliuretano esparcido.

PROTERM (White Shield)

Tiene excelente flexibilidad, se expande y contrae junto con el substrato al cual se encuentra adherido. Tiene una alta propiedad reflejante de los rayos solares por los cuales reduce la temperatura interior de la casa. Es de un solo componente, se aplica en frío. Económico por que es un sistema integrado "todo en uno" tiene una duración con refuerzo de poliéster de 5 años bajo condiciones normales de uso.

APLICACION

PROTERM (White Shield)

Se aplica tan fácil como una pintura, use brocha, rodillo, cepillo o equipo neumático. Antes de aplicar se debe de limpiar la superficie completamente, dejando libre de polvo y grasa o cualquier otro material que se encuentre sobre la superficie. En losas de concreto: Resanar todas las grietas y juntas existentes con PROTERM Cemento Plástico y aplicar una capa sobre toda la superficie del primario PROTERM SELLO ACRILICO.

PROTERM (White Shield) SIN MALLA

Aplice una primera capa de PROTERM dejar secar 12 horas y aplicar la segunda mano en sentido cruzado a la primera.

PROTERM (White Shield) CON MALLA REFORZADO

Aplicar una primera capa de PROTERM y simultáneamente colocar la malla de refuerzo, dejar secar 10 horas y aplicar la segunda mano en sentido cruzado a la primera.

RENDIMIENTO

PROTERM (White Shield)

De 1 Litro por Metro cuadrado, dependiendo de la rugosidad de la superficie.

SECADO

PROTERM (White Shield)

Dependiendo de la temperatura y de la humedad en el ambiente, seca de 2 a 4 hrs. Y para aplicar la segunda mano dejar secar 10 hrs.

RECOMENDACIONES

PROTERM (White Shield)

No aplicar a temperaturas menores a 10°C o si hay riesgo de lluvia. No se deje al alcance de los niños.

ALMACENAMIENTO

PROTERM (White Shield)

Mantiene sus propiedades hasta por un año si es almacenado en un lugar fresco y perfectamente cerrado en su envase original

PRESENTACION

Cubeta de 19 Litros y Tambor de 200 Litros

COLORES

PROTERM (White Shield) Se fabrica en color blanco reflejante y rojo oxido.

GARANTIA

PROTERM (White Shield)

Esta garantizado contra defectos de fabricación, sin embargo no se garantiza buenos resultados si el producto no se aplica de acuerdo a las instrucciones antes anotadas, ni en deterioros imputables al inmueble o cuando existan defectos en el área aplicada.

PROTERM (White Shield)

IMPERMEABILIZANTE Y RECUBRIMIENTO PARA
POLIURETANO Y LAMINA

ESPECIFICACIONES TECNICAS
PROTERM (White Shield)

| | |
|-----------------------------|-------------------------------|
| RESINA TIPO | ELASTOMERO ACRILICO |
| COLOR | BLANCO Y ROJO |
| VISCOSIDAD | 120 A 140 KREBS UNID. |
| PH | 8.5 A 9.5 |
| DENSIDAD | 1.320 KGS./LITRO [ASTM D1475] |
| SÓLIDOS POR PESO | 56% A 58% [ASTM D2369] |
| REFLECTANCIA SOLAR | 85% |
| PELICULA SECA | 20 MILS. |
| BRILLO | SEMIMATE |
| ELONGACION | 400% @ 24°C [ASTM D412] |
| TIEMPO DE SECADO | 4 HORAS @ 25°C,50%H.R. |
| SECADO TOTAL | 24 HORAS |
| CONDUCTIVIDAD TERMICA | 0.0563 W/mK |
| RESISTENCIA A LA INTERPERIE | 1500 HORAS WEATHEROMETER |
| RENDIMIENTO | 1 LITRO POR MTS.CUADRADO |
| ADHERENCIA A POLIURETANO | EXCELENTE |
| TOXICIDA | NINGUNA |
| ESTABILIDAD | 6 MESES |